

RAPORT Z BADAŃ NR 7495.1-ZLG/2023

Numer wg rejestru zleceń: 7495/2023		Nr próby: 16576		
Objekt badany: węgiel kamienny		Data pobrania:		
Oznaczenie próby przez Klienta: GROSZEK PLUS				
Zleceniodawca: ul. 11 Listopada 28; 40-387 Katowice		Data dostarcz.: 11.04.2023		
Pobrał: Klient		Data badania.: 11-14.04.2023		
	STAN			Metodyka
	dostarczenia (roboczy)	powietrzno- suchy (analityczny)	bezwodny (suchy)	
Wilgoć przemijająca.....%	2,5			PN -G-04511:1980
Wilgoć higroskopijna.....%	7,72	7,92		PN -G-04511:1980
Wilgoć całkowita.....%	10,22	7,92		PN -G-04511:1980
Popiół (800°C).....%	7,61	7,80		PN -G-04512:1980
Substancja palna.....%				
Części lotne.....%				
Ciepło spalania.....kJ/kg		27 955		PN -G-04513:1981
Wartość opałowa.....kJ/kg	26 037	26 767		PN -G-04513:1981
Siarka całkowita.....%	0,54	0,55		PN -G-04584:2001
Węgiel.....%				
Wodór.....%				

Spiekalność (RI) **0** PN-G-04518:1981

Instytut Technik Innowacyjnych
 EMAG
 Centrum Badań i Certyfikacji
 Analizę wykonał: Katarzyna Dudek

Sprawdził: Katarzyna Dudek

Katowice; 14.04.2023